<u>שליכט צבעוני</u>

שליכט אקרילי גמיש

תאור המוצר: שליכט אקרילי גמיש. ציפוי דקורטיבי והגנתי לקירות חיצוניים ופנימים

שימושים: לקירות בטון, טיח שחור, שליכט, לוחות גבס, צמנט בורד וכו. נושא ת"י 1731 מגשר על סדקים עד 1מם.

תכונות: כושר הדבקות מעולה לתשתית. עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר קשים. גמישות גבוהה לגישור על סדיקה נימית.עמידות ואטימות בפני מים.

הכנת השטח והוראות יישום: וודא שהתשתית יבשה ונקייה מאבק, שומן, צבע חלש ורופף. וודא שהתשתית ישרה וחלקה ללא חורים וחלקים רופפים. בטיח חדש יש להמתין עד לייבוש מלא כ28 ימים מהיישום.

יש למרוח שכבה אחת פרימר לשליכט SWI בגוון מתאים לשליכט. יש להתייעץ לגבי בחירת הפריימר בתשתיות שונות. המתן לייבוש.

יישום: ערבב היטב את השליכט לפני השימוש לקבלת גוון אחיד. מרח את השליכט במלץ' מתכתמלמטה למעלה עד קבלה עובי הגרגיר ללא הפסקה. מיד לשפשף את השליכט עם מלץ' פלסטיק בתנועות סיבוביות או ישרות לקבלת הטקסטורה הרצויה. מריחה שכבה עבה מדי של השליכט תגרום לאי קבלה טקסטורה. מומלץ לקבל הדרכה וייעוץ טכני לפני הביצוע.

דילול: מוכן לשימוש. ניתן לדלל לפי הצורך במעט מים

כושר כיסוי: בין 7-10 מ"ר לדלי 24 ק"ג תלוי בטקסטורה, דרגת גירגור ותשתית.

ייבוש: למגע כ-4 שעות, זמן ייבוש סופי עד 96 שעות, תלוי במזג אוויר.

גוון: לבן או לפי מניפה גוונים.

ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש

תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

חיי מדף: 12 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

אזהרות: אין ליישם שליכט כאשר צפוי גשם ב- 96 השעות הקרובות לפני הצביעה או לאחריה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או טמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 7 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם

המחלקה הטכנית לפני יישום www.s-w.co.il / 04-9988988