רובה אקרילית משוריינת CG2

<u>תיאור המוצר:</u> רובה אקרילית עפ"י ידע איטלקי לשימוש פנים וחוץ, מיועדת למילוי מישקים (פוגות) 3 מ"מ עד 10 מ"מ בין אריחי קרמיקה, פסיפס, שיש טבעי, אבן טבעית וגרניט פורצלן.
בעל תקן ישראלי 1661 חלק 1 כינוי CG2

.

<u>תכונות:</u> מתנקה בקלות מהאריחים לאחר הייבוש. מוכנה לשימוש עם ערבוב מים בלבד. אינה נסדקת, עמידה לשחיקה חזקה. , כושר עבידות מעולה, עמידות טובה למים.

<u>שימושים:</u> מילוי מרווחים בין אריחי קרמיקה, אריחי פסיפס, לבני זכוכית במטבחים, במקלחות, במרפסות, בחדרי שרותים. מיחדת למילוי פוגות פוגות בחזיתות מבנים כחיפוי חיצוני.

<u>הכנת התשתית:</u> כאשר מדובר בהדבקה דקה של אריחים, יש להמתין 24 שעות אחרי שבוצעה ההדבקה. לנקות את המישקים מלכלוך, אבק, שאריות חומר וכדומה. רצוי לשטוף במים ולנקות בעזרת סמרטוט לפני היישום.

<u>הכנת הרובה:</u> שפוך למיכל ערבוב מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה (יחס ערבול: כ300 מ"ל מים ל1 ק"ג אבקה).

המתן כ-5 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות נוחה, לא דלילה מדי ולא יבשה מדי (משחה).

<u>יישום:</u> יש למלא את המרווחים ברובה אקרילית בעזרת מלץ' לרובה או שפכטל בכיוון אלקסוני

למרווחים. להמתין כ20-30 דקות להתקשות החומר ולנקות את שאריות הרובה בעזרת ספוג או מטלית. הזהר מהוצאת הרובה מהחריצים. מומלץ להרטיב לאחר 24 שעות במים נקיים כדי לקבל חוזק גבוה.
<u>אחסון:</u> יש לאחסן במקום מוצל ויבש.

<u>חי מדף:</u> 12 חודשים

<u>הערות ואזהרות:</u> יישום הרובה יתבצע רק אחרי ייבוש מלא של דבק אריחים , אין לעבוד בטמפ' גבוהה מ- 35 מעלות צלזיוס ונמוכה מ- 5 מעלות צלזיוס , שטיפה מלאה רק לאחר 24 שעות יש להקפיד על כמות המים בתערובת לפי ההנחיות .החומר אינו למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. יש ליישם בקטע קטן לבדיקת גוון לפני ביצוע העבודה.
חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא על אופן הביצוע.

.