טום סיל SWI 1107

חומר איטום צמנטי גמיש דו-רכיבי לאיטום קירות ורצפות

שימושים: איטום חדרי אמבטיה ומקלחות,ברכות שחיה, איטום אדניות ותעלות ניקוז, איטום חיובי או שלילי של מסדים,איטום מרפסות,איטום אבן לפני יציקה, מתאים לאיטום גב האבן בשיטת ברנוביץ'.
ליישום ע"ג תשתית בטון,טיח וכל סוגי הבלוקים

תכונות: בעל גמישות גבוה וגישור על סדקים. חוזק הדבקות לתשתית גבוה במיוחד. שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים , חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים במיוחד. מתאים לברכות בלחץ מים עד 3 אטמוספירות. ידידותי לסביבה ואינו רעיל

הכנת המשטח: יש להרטיב התשתית ולסלק את עודפי המים לפני היישום , אין להשאיר כתמי שמן וסולר , יש לוודא הסרת שכבות רופפות מן התשתית וסרת ברזל חשוף.

הכנת החומר: שפוך לדלי ערבוב את התוסף הנוסלי (5 ליטר), הוסף באיטיות ותוך כדי ערבוב במערבל תכולת שק (20 ק"ג), ערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה. שטוף את שאריות הנוזלי מהמיכל עם כ-1 ליטר מים והוסף לתערובת.

הוראות יישום: יישום החומר יתבצע תמיד בשתי שכבות, הכמות ליישום בפני רטיבות ולחות מהקרקע הינה כ- 2-3 ק"ג למ"ר . לבריכות מים ועמידות בלחצי מים גבוהים 4 ק"ג למ"ר . שכבה ראשונה מינימום 1.2 ק"ג /מ"ר. לאחר ייבוש והרטבה קלה יש למרוח שכבה נוספת בניצב לראשונה. זמן המתנה בין השכבות 24 שעות.
איטום גב אריח לפני יציקה (שיטת התבניות):
יש לנקות את גב האבן בעזרת סמרטוט לח או לשטוף במים , יש למרוח את גב האריח בעזרת מברשת בשתי שכבות , יש להמתין לייבוש השכבה לפני מריחת שכבה נוספת.

מומלץ לבצע אשפרה במשך יומיים שלושה ימים מס' פעמים ביום לפחות.

ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש

אזהרות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה או כאשר הקיר לח או הטמפרטורת היא מתחת ל10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.

חיי מדף: כ9 חודשים בדלי סגור, במקום יבש וקריר.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום 04-9988988 / www.s-w.co.il