

סופר קרמיק C1T 1008

דבק צמנטי סופר איכותי להדבקה קרמיקה.
מתאים להדבקה קרמיקה בעובי 5-10 מ"מ

תכונות:

- דבק קרמיקה 1008 על בסיס צמנט לבן, להדבקה דקה ועבה לאריחי קרמיקה פנים וחוץ.
- מתאים לדרישות תקן ישראלי 4004.
- קל ליישום, חוזק הדבקה גבוה, שומר על תכונותיו בשינויים טרמיים.
- אין החלקת אריחים בזמן הדבקה.

שימושים: להדבקה אריחי קרמיקה המתאימים לדרישות התקן ת"י 314, ליישום פנימי וחיצוני על רצפות וקירות.



נתונים טכניים:

משך עבירות לתערובת (Pot Life)	עד 3 שעות (כתלות בטמפרטורה).
זמן פתוח (Open Time)	כ-20 דקות.
טמפרטורה יישום	5-35 מעלות צלזיוס.
עובי שכבה	5-10 מ"מ.

הכנת התשתית:

- לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק, והאריחים עפ"י הדרישות התקניים הרלוונטיים.
- לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שומנים, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.
- המתן לייבוש לפני ההדבקה.

הכנת הדבק:

- יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים.
- להוסיף בהדרגה את כל התכולות השק תוך ערבול באמצעות מערבול חשמלי עד קבלה עיסה אחידה ונקייה מגושים.
- לאחר המתנה של 10 דקות יש לערבול בערבול נוסף קצר. הדבק מוכן לעבודה.
- בהדבקה חיצונית יש להוסיף 5 ליטר בונד 2000 (תחליף למים) לשיפור ההדבקה.



יישום:

- יש למרוח שכבה דקה של הדבק בעזרת מרית חלקה על התשתית.
- על השכבה הראשונה טרייה יש למרוח שכבה שניה בעזרת מרית משוננת בזווית של 45-60 מעלות כלפי המצע.
- עומק השן המומלץ עפ"י עובי האריח, בנוסף חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת מרית חלקה.
- מצמידים את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי (שיטת רטוב על רטוב), מהדקים באמצעות פטיש גומי.



- בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים (מינימום 3 מ"מ) ולמלא פוגות ברובה משוריית SWI.



בקרת איכות:

בדיקת כיסוי הדבק במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, בודקים את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- 85 % משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים.

אזהרות:

1. טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 5°C - 35°C צלזיוס.
2. אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
3. אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיריד גשם.
4. למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות.
5. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ע"י הוספת מים.
6. למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
7. מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
8. אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים.
9. היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים.
10. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב.

חיי מדף: מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחריות:

אחריות המפעל מוגבלת לחומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו ע"פ ההוראות היצרן.